

SikaBond®-555 Combi

Anvendes til opsætning af papirtapet, glasfibervæv, akryl- og vinylstrukturtapet med papirbagside

Anvendelsesområder SikaBond-555 Combi anvendes til opsætning af papirtapeter, glasfibervæv, akryl- og vinylstrukturtapet med papirbagside.

SikaBond-555 Combi hæfter formidabelt på de fleste gængse bygningsunderlag som:
Træ, spånplade, gipsplader o. lign.

Produktbeskrivelse SikaBond-555 Combi er en 1-komponent, vandfortyndbar vævlim, der anvendes som allround glasvævkæber.

SikaBond-555 Combi har en åbentid, som giver en rationel arbejdsgang, og en konsistens tilpasset således, at SikaBond-555 Combi er meget nem at påføre med f.eks. pensel eller rulle.

SikaBond-555 Combi fås som 1, 5 og 15 liter. Limen er hvid, men bliver farveløs.

Egenskaber

- Højt tørstofindhold
- Høj limeffekt
- Nem at bearbejde og påføre med rulle eller pensel
- Lang åbentid
- Perfekt vedhæftning til alle gængse bygningsmaterialer

Produktdata

Tekniske data	Type:	PVAc dispersionslim forstærket med stivelsesderivat
	Farve:	Hvid, men bliver farveløs
	Opløsningsmiddel:	Vand
	Vægtfylde:	1,0 kg/l
	Konsistens:	Tyktflydende
	Rækkeevne:	Ca. 3-4 m ² /l
	Anvendelsestemperatur:	+15°C til +25°C



Udførelse	
Forberedelse af underlag	<p>Det er vigtigt for et godt og optimalt limresultat, at alle krav til underlaget er opfyldt og at dette er afrenset forskriftsmæssigt.</p> <p>Det er vigtigt for et godt og optimalt limresultat, at alle krav til underlaget er opfyldt og at dette er afrenset forskriftsmæssigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evt. vinyltapet og løstsiddende tapet fjernes • Der foretages opspartling af overfladerne med Sika MiniPack letspartel, SikaFinish-HM eller Sikacryl-S (se relevante datablade for detaljer) • Malede overflader afvaskes med 5% soda eller ammoniakopløsning og efterskylles omhyggeligt med rent vand • Alkyd- eller oliemalede, behandlede overflader slibes med sandpapir og afvaskes efterfølgende med 5% soda eller ammoniakopløsning og efterskylles omhyggeligt med rent vand • Foretag opspartling af alle samlinger (evt. med ilægning af glasfiberstrimler) ved alle pladesamlinger • Underlag af beton, letbeton og puds kan fuldpartles for optimalt resultat • Stærkt sugende underlag forlimes med en fortynding 1 del lim til 5 dele vand
Limpåføring	<p>Limen påføres herefter underlaget eller tapet. (Følg beklædningsfabrikantens anvisning.)</p> <p>Ved glasvæv, filt o. lign. påføres lim på underlaget. Lim påføres med rulle, eller fintandet spartel i et passende lag (mængde svarende til 1 liter til 4 m²).</p> <p>Der påføres lim til 2-3 baner ad gangen, hvorefter vævet monteres i den endnu våde lim.</p>
Efterbehandling	Inden efterfølgende maling skal overfladen tørre i min. 1 døgn.
Rengøring	<p>Evt. overskydende lim kan fjernes med vand.</p> <p>Tørret lim kan kun fjernes mekanisk.</p>
Holdbarhed	<p>Holdbarheden i ubrudt emballage er min. 12 måneder ved kølig opbevaring.</p> <p>Opbevaring skal ske frostfrit.</p>
Sikkerhed	<p>For information og rådgivning om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data for den aktuelle type stof.</p>

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."

