

## PRODUKTDATABLAD

# Standard Spartel

All-round spartelmasse

## TYPISK PRODUKTDATA (MERE INFO SE SIKKERHEDSDATABLAD)

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Kemisk base         | 2-komponent polyester                   |
| Color               | Lys grå                                 |
| Hærdemekanisme      | Kemiske reaktion                        |
| Blandingsforhold    | Pasta blandes med 2-3% hærder           |
| Påføringstemperatur | Optimalt temperatur mellem 15°C og 25°C |
| Bearbejdningstid    | 5 min                                   |
| Slibetid            | 20 min <sup>1</sup>                     |
| Anvendelstemperatur | -30 °C til 115 °C                       |
| Holdbarhed          | 12 måneder <sup>2</sup>                 |

1) Ved +23°C og 50% R.F

2) mellem +5°C - +25°C

**BESKRIVELSE**

Standard Spartel er en 2- komponent polyester til udbedring af dybe ridser og buler. Produktet kan anvendes på følgende materialer: Metaller, polyester og træ.

**PRODUKTFORDELE**

- Nem at påføre
- 2-komponent
- Hærder hurtigt
- Kan slibes både våd og tør
- Høj ældningsresistens
- Fleksibel

**ANVENDELSESOMRÅDER**

All-round spartelmasse, som anvendes til udbedring af dybe ridser, buler og lign. på f.eks. bilkarosserier, containere, både og surfboards.

Dette produkt bør kun anvendes af professionelle, erfarne brugere.

## PÅFØRINGSMETODE

### Forberedelse af overfladen

Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for løse partikler, olie og fedt. I tilfælde af rust eller løstsiddende maling på overfladen, skal denne fjernes helt inden produktet kan påføres.

### Bearbejdning og finish

Den afmålte mængde pasta blandes med 2-3% hærder og omrøres til der opnås en homogen masse. Påfør massen indenfor 5 minutter og lad den hærde i ca. 20 minutter. Efter hærkning kan produktet slibes med egnet sandpapir.

## YDERLIGERE INFORMATION

Ovenstående informationer er kun en generel vejledning. Råd vedrørende specifikke applikationer kan fås ved henvendelse til Teknisk Service Sika Industry.

Kopier af følgende publikationer kan fås ved henvendelse:

- Sikkerhedsdatablade

## EMBALLAGE INFORMATION

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Metaldåse inkl. hærder | 0,62 kg<br>2 kg |
|------------------------|-----------------|

## BASISVÆRDIER

Alle tekniske data nævnt i dette produktdatablad er baseret på laboratorieforsøg. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vores indflydelse.

## MILJØ OG SIKKERHEDSINFORMATION

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## BEMÆRK

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.