



A SIKA BRAND

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Contact

Vandbaseret kontaktkim til de fleste materialer



PRODUKTBEKRIVELSE

Vandbaseret kontaktkim med høj vedhæftningsstyrke, velegnet til forskellige gulv- og vægbeklædninger på absorberende og ikke-absorberende underlag.

Bemærk! Klæber ikke til messing eller kobber.

ANVENDELSE

Til limning af:

- vinyl og PVC tæppe
- PVC-frit tæppe
- gummi (undtagen EPDM)
- linoleum
- kork
- laminat*
- læder
- tekstil
- metal
- Styrofoam

* Inden limning af laminat udfør indedende test eller kontakt Sika Teknisk Service

EGENSKABER

- Vandbaseret
- Høj vedhæftningsstyrke
- Velegnet til gulvvarme
- Kontorstolefast
- Kan varmereaktiveres i op til 5 dage

GODKENDELSER OG TESTRAPPORTER

- EC1 Plus for low emission

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Vandbaseret polymer dispersion
Emballage	1 L og 5,5 L
Farve	Creamfarvet
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato (påtrykt emballage) i uåbnet emballage. Åbnet emballage skal omgående lukkes og opbruges hurtigst muligt.
Opbevaringsforhold	Må ikke udsættes for temperaturer under +5°C og over +25°C
Densitet	1360 kg/m ³
Konsistens	Flydende

Produktdatablad

Casco[®] Contact

Marts 2026, Version 03.01

02051303000000044

ANVENDELSE

Forbrug	2 - 4 m ² /l (300 – 700 g/m ²) afhængig af underlaget
Arbejdstemperatur	+15°C til +25°C
Temperatur på underlaget	+15°C til +25°C
Skinddannelsetid	Fra 30 min til 4 timer. Kan genaktiveres ved opvarmning op til 5 dage efter påføring.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Hæfter ikke på polyethylen, polypropylen og teflon. Undgå limning på stærkt blødgjorte PVC-materialer - anvend her PU Kontaktklim.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være permanent tørt, fast, plant og fri for revner, snavs og vedhæftningshæmmende stoffer. Brug en passende afretningsmasse til at udjævne ujævne undergulve og underlag.

Gamle eksisterende gulvbelægninger, såsom fliser, belægninger mv., skal renses grundigt (affedtes) og slibes synligt.

Belægningen, der skal limes, skal være fri for snavs og vedhæftningshæmmende stoffer. Hvis det er nødvendigt, slib og rengør beklædningens bagside, før du påfører limen.

ANVENDELSE

Påfør generøst og jævnt på bagsiden af materialet, der skal limes, samt på undergulvet med et passende værktøj, såsom en rulle, pensel eller spartel. Undgå dannelse af lim søer. Når limen er tørret, sættes de to underlag sammen og presses grundigt.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

Casco® Contact

Marts 2026, Version 03.01
02051303000000044

Hvis der er behov for korrektioner mellem underlag og overfladelag, er det muligt efter opvarmning, for eksempel med varmluftblæser. Det er muligt at varme-genaktivere i op til 5 dage efter, at klæberen er tørret. Det udlagte gulv er umiddelbart velegnet til at gå på.

Vigtig Brug ikke limen ved temperaturer under +15°C. I koldt vejr skal du varme limen op i god tid i et opvarmet rum. Både underlag og materiale skal være varmere end +15°C. Frost følsom.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Våd klæbemiddel vaskes let af med vand. Tørt klæbemiddel fjernes mekanisk eller ved brug af Sika Cleaning Wipes-100.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

CascoContact-da-DK-CASCO-(03-2026)-3-1.pdf