

## PRODUKTDATABLAD

# Skalflex Siloxanemaling

Vandafvisende, stærk og fleksibel facademaling

## PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex Siloxanemaling Akryl-/siloxanebaseret maling med stor fleksibilitet og betydelig vandafvisende effekt. Malingen har fantastisk god vedhæftnings- og dækkeevne. Malingen er diffusionsåben. Fremstår med en mat overflade.

## ANVENDELSE

Velegnet på de fleste mineralske underlag og fastsiddende plast- og olieemulsionsmalinger. Anvendes til nymaling samt som opfriskning af bl.a. Skalcem® S2000/CF2000, Skalcem® 100, Skalflex® Silikonepuds og Skalflex® Silikonepuds Protect. Til udendørs og indendørs brug.

## EGENSKABER

- Akryl/siloxanebaseret facademaling
- God vedhæftningsevne
- Stor fleksibilitet
- Fantastisk dækkeevne
- Vandafvisende effekt
- Diffusionsåben
- Til udendørs og indendørs brug

## PRODUKTINFORMATION

Emballage	10 liter spand
Udseende / farve	Hvid som standard og specialfarver efter forespørgsel.
Holdbarhed	60 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit i tæt lukket emballage

## TEKNISK INFORMATION

Diffusionsmodstand overfor vanddamp	Z-værdi: 1,67
Glans	Ca. 2 (helmat)

## ANVENDELSE

Blandingsforhold	Ingen opblanding, produktet leveres klar til brug.
Forbrug	1 liter pr. 5 - 7 m <sup>2</sup>
Arbejdstemperatur	Min. +8°C hele døgnet
Relativ luftfugtighed	Max. 85% RF

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Undgå påføring i direkte solskin, stærk vind eller regnvej
- Påfør kun på sunde og forbehandlede overflader
- Der må kun males med Skalflex Siloxanemaling ved temperaturer over +8°C hele døgnet og max. 85% RF
- Uhærdet maling skal beskyttes mod vejrliget i 1-2 døgn efter påføring
- Anvend produkter med samme produktionsnummer for at undgå eventuelle nuanceforskelle (se emballage)
- Malingen er ikke vaskbar.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING

Underlaget skal være fast, tørt og gennemhærdet, rengjort for snavs, alger, salte og løstsiddende partikler. Kalkbetrygning skal afrenses helt. Mineralske og let afsmittende underlag skal grundes med Skalflex® Multigrunder. Der males på tør grunder.

### ANVENDELSE

Skalflex Siloxanemaling omrøres grundigt inden ibrugtagning, og påføres i et jævnt og dækkende lag med malerrulle, pensel eller sprøjte.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landsspecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5

3520 Farum

Tlf. +45 48 18 85 85

www.sika.dk

Produktdatablad

Skalflex Siloxanemaling

December 2024, Version 01.02

02181520000000158

SkalflexSiloxanemaling-da-DKSKAL-(12-2024)-1-2.pdf