

PRODUKTDATABLAD

Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort

Elastisk parketlim med trinlydsdæmpende effekt



PRODUKTBESKRIVELSE

Specialudviklet elastisk gulvlim til næste alle typer trægulve. Limen kan anvendes til fuldlimning af behandlet og ubehandlet mosaik-, lamel- og stavparket. Limen har en trinlydsdæmpende effekt på 9 dB (iht. EN ISO 10140:2010).

ANVENDELSE

Gulvtyper:

- mosaik gulve/parket
- lamelparket
- stavparket
- massive planker

EGENSKABER

- Trinlydsdæmpende effekt på 9 dB
- Elastisk limning
- Phthalatfri
- Kan anvendes ved gulv med gulvvarme
- Let at påføre
- Indeholder ikke vand
- Alkalisk stabil
- Lav afdampning
- Lugtsvag

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	SMP baseret flydende lim
Emballage	10 l spand
Farve	Beige
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato.

MILJØINFORMATION

- EPD
- VOC emission RTS M1
- VOC emission GEV-Emicode EC1^{PLUS}
- Opfylder DGNB – Nybyggeri og omfattende renoveringer 2020 2.0.0 og 2023 1.0.0 indikator 8 med kvalitetstrin 4
- Opfylder DGNB - Renovering og nybyggeri 2025 2.0.1 indikator 8 med kvalitetstrin 4 (+ ekstra point)
- Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri indenfor.
- Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort er deklareret i Nordic Ecolabelling Supply Chain Declaration Portal
- Produktet opfylder EU Taksonomiens TSC, bilag C
- Produktet opfylder VOC EU Taksonomiens DNSH 5.2
- Produktet er listet i BASTA ALFA

Produktdatablad

Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort

Maj 2026, Version 04.01

020512020110000002

Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget emballage, under tørre forhold ved temperaturer mellem +5°C og +25°C. Se altid information på emballagen.
Densitet	1,67 kg/l
Konsistens	Tixotropisk

ANVENDELSE

Forbrug	Gulvtype	Tandspartel	Forbrug
	Lamelparket	6118 /TBK B3	½ l/m ² ^a
	Mosaik- / stav-parket	6118 /TBK B3	½ l/m ² ^a
	Massive planker	6118 /TBK B3	1 l/m ² ^b
	Casco FE Parkett Elastic Comfort udlagt på 65-85% fugtigt beton	6119 /TBK B13	1 l/m ² ^b

^a0.835 kg/m² ^b1.65 kg/m²

Ved limning af lange, brede (over 250 mm) og massive planker eller ved påføring på ujævne overflader, kan det være nødvendigt at påføre en større mængde lim end anført ovenfor for at give en stærk overfladevedhæftning.

Der henvises i øvrigt til altid at følge trægulvproducentens monteringsinstruktioner og -anbefalinger nøje.

Produkt temperatur	Inden limning skal produktets temperatur ikke være under +18°C.						
Arbejdstemperatur	+18°C til +23°C og 30 - 60% RF. Forholdene skal opretholdes under påføring og indtil limen er fuldstændig hærdet eller i mindst 96 t (4 dage) for optimalt resultat.						
Fugtindhold i underlaget	Jf. Gulvfakta må fugtindhold i betonen normalt ikke overstige 65% RF. Hvis Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort bliver udlagt på beton med 65-85% restbyggefugt kan limen fungere som fugtbremse ved 1 l/m ² . Ved restbyggefugt over 85% kan Sika® Primer MB Rapid anvendes som fugtspærre, eller man kan anvende Casco FE MBS, som er en selvudflydende fugtspærrede spartelmasse. Hvis spånplade anvendes bør fugtindholdet være 8-12 %.						
Hærdetid	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gangbar</th> <th>Ca. 8 timer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Slibbar</td> <td>Ca. 12 timer</td> </tr> <tr> <td>Fuldt udhærdet</td> <td>48-72 timer</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hærdetider afhænger af miljø- og undergulvsforhold, limens lagtykkelse og trægulvstype. Ovennævnte hærdetider blev fastlagt ved +23°C / 50% RF.</p>	Gangbar	Ca. 8 timer	Slibbar	Ca. 12 timer	Fuldt udhærdet	48-72 timer
Gangbar	Ca. 8 timer						
Slibbar	Ca. 12 timer						
Fuldt udhærdet	48-72 timer						
Anvendelsestid	Op til 40 minutter.						

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sikkerhedsdatablad

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort anbefales

ikke til klodsegulve (endetrægulv)

- Ved limning af lange, brede (over 250 mm) og massive planker anbefales det især vigtigt at følge trægulvproducentens monteringsinstruktioner og -anbefalinger nøje både mht. mængder og limtype.
- Jf. Gulvfakta må gulvets temperatur ved gulvvarme ikke overstige 27°C
- De gældende anbefalinger, retningslinjer fra gulvleverandøren med hensyn til temperatur og relativ luftfugtighed skal følges, sammen med de arkitektoniske og tekniske forskrifter.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

UNDERLAGETS KVALITET

Undergulvstyper:

- afrettet beton
- afretningsmasser
- parket
- krydsfinér
- spånplade (V100)
- OSB

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

- Inden installation skal undergulvet være rent, jævnt og støvfrit og have en passende aftræksstyrke (min. 1,5 MPa), være dimensionsstabilt og permanent tørt.
- Vær opmærksom på at nogle massive plakeproducenter kan have et øget krav til styrken i undergulvet.
- Fugtindholdet i betonen må ikke overstige 85% RF og spånpladens fugtindhold skal være 8-12%.
- Ujævnheder må ikke overstige +/- 2 mm over 2 m.
- Bemærk, at lamelparket har højere krav til jævnhed.
- Hvis undergulvet er beton, skal det slibes og støvsuges forsigtigt.
- Hvis undergulvet er en gipsbaseret gulvpartelmasse, må du ikke slibe, idet støv kan reducere vedhæftningen.
- Hvis du ikke bruger en Casco gulvpartelmasse, skal det være en kvalitet med en aftræksstyrke på mindst 1,5 MPa.
- Vinduer og døre skal installeres i det rum, hvor parketten skal lægges, for at sikre de nødvendige forhold, se ovenfor. Disse betingelser skal opretholdes i mindst en uge før installation af parketten.
- Al anden rumindretning såsom malerarbejde og tapetophængning, skal være færdig før installationen.
- Luftfugtigheden skal måles ved hjælp af et hygrometer. Det er vigtigt, at rummets blivende temperatur og luftfugtighed opnås, inden parketten installeres.

Hvis der er usikkerhed omkring brugen af produktet, venligst kontakt Sika Danmark.

ANVENDELSE

Porøse undergulve

- Normalt er brug af primer ikke nødvendigt.
- Fordel limen med tandspartel (6118, 6119).
- Det er normalt ikke nødvendigt at bruge mere lim end anvist, for at få en god vedhæftning indenfor den angivne åbentid.
- Spred ikke mere lim, end der kan bruges indenfor åbentiden.
- Tryk parketten fast ned i limen, og kontrollér at hele området har fuld kontakt med lim, men også at limmængden giver tilstrækkelig limhøjde. Normalt gerne 2 mm.
- Når der lægges trægulve uden fer- og not-samlinger, f.eks. mosaik- eller fingerparketgulve, skal det undgås, at limen presses ud i samlingerne mellem træstykkerne.

Ikke-porøse undergulve

- Venligst kontakt Sika Danmark

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Når der arbejdes med lim, skal en vis grad af renlighed overholdes. Arbejd derfor altid omhyggeligt og systematisk for at undgå unødvendigt spild.

Ved hudkontakt anvendes Sika® Cleaning Wipes-100. Rengør værktøj og påføringsudstyr umiddelbart efter anvendelsen, med Sika® Remover-208 eller Sika® Cleaning Wipes-100 renseservietter.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad

Produktdatablad

Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort

Maj 2026, Version 04.01

020512020110000002

skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort
Maj 2026, Version 04.01
020512020110000002

CascoFloorExpertParkettElasticComfort-da-DKCASCOFE-(05-2026)-4-1.pdf

