

PRODUKTDATABLAD

Skalflex® Accelerator

Hærdningsfremmende additiv til beton og cementbundne mørtler

PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex® Accelerator er et brugsklart, flydende additiv, der fremmer høj, tidlig styrkeudvikling i beton og cementbundne mørtler. Produktet muliggør desuden reduktion af cementindhold

ANVENDELSE

Til iblanding i beton og cementbundne mørtler. Kan anvendes ved betontemperaturer mellem +5°C og +25°C.

EGENSKABER

- Hærdningsfremmende additiv
- Fremmer høj, tidlig styrkeudvikling
- Muliggør reduktion af cementindhold
- Til beton og cementbundne mørtler
- Brugsklar

PRODUKTINFORMATION

Emballage	1 kg og 5 kg dunk
Holdbarhed	18 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit, beskyttet mod sollys
Udseende / farve	Hvidlig væske
Densitet	1,50 ± 0,03 kg/liter
Tørstofindhold vægt	50 ± 2,5 % vægt (ASTM C 494)
pH-værdi	6,0 ± 1,0
Totalt klorid ion indhold	< 0,10%
Arbejdstemperatur	Kan anvendes ved betontemperaturer mellem +5°C og +25°C

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

BLANDING

Skalflex® Accelerator doseres direkte i blandevandet. Dosering ligger fra 0,3-2,5% af cementvægten, alt efter beton- eller mørteltype og den ønskede virkning. Doseringen er vejledende, og for at opnå det ønskede resultat, kan der med fordel udføres en testblanding først. Blandetiden er 3-5 minutter afhængig af beton- eller mørteltype.

For at reducere vandtilsætningen kan Skalflex® Superplast tilsættes i forb. med opblanding, og her anbefales det også at udføre en testblanding

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad

Skalflex® Accelerator
August 2024, Version 01.01
02189040100000009

SkalflexAccelerator-da-DKSKAL-(08-2024)-1-1.pdf