

PRODUKT DATABLAD

SikaRep[®]-013 Kosmetik (Icoment Spachtel)

Basismateriale for betonkosmetik og porelukning

**PRODUKT
BESKRIVELSE**

SikaRep[®]-013 Kosmetik er en kombination af en forsæbningsfast kunstofsdispersion og cementreaktive mineralstoffer.

ANVENDELSE

SikaRep[®]-013 Kosmetik anvendes ved reparation af beton og mørtel, såvel udendørs som indendørs.

Kan anvendes til reparation/udfyldning af luftporer, ujævnheder, lunger, stenreder, afskalninger m.m.

**EGENSKABER /
KARATERISTIKA**

- Nem at blande og påføre
- Kun blanding med vand og cement
- Fremragende vedhæftning til beton
- Indeholder ingen korrosionsfremmende bestanddele
- Lavt svind
- Termisk udvidelseskoefficient som beton
- Overmalbar med SikaGard-malinger
- Værktøj rengøres med vand

**AFPRØVNINGER /
STANDARDER**

SikaRep[®]-013 Kosmetik er afprøvet på Teknologisk Institut.

PRODUKT DATA**EMBALLAGER**

SikaRep[®]-013 Kosmetik leveres i spande á 25kg

DENSITET

~ 1,7 kg/l

FARVE

Cementgrå

LAGER OG HOLDBARHED

12 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i originale uåbnede, forseglede og ubeskadigede emballager i kølige og tørre omgivelser ved temperaturer mellem +5°C og +25°C.

SYSTEM

BEHANDLINGSSYSTEM / FORBRUG

SikaRep®-013 Kosmetik anvendes på følgende måde:

Indendørs spartelmasse:

Den rene SikaRep-013 kan anvendes som spartelmasse indendørs i lagtykkelser på max. 2 mm pr. arbejdsgang.

Udendørs spartelmasse:

Ved anvendelse som spartelmasse udendørs i **max. 3 mm** lagtykkelse pr. arbejdsgang blandes:

1 volumendel SikaRep®-013

1 volumendel cement og ca. 0,5 volumendel vand

Cementtypen kan vælges frit, men normalt bruges samme cement som i den underliggende beton af hensyn til farven.

Udendørs reparationsmørtel:

Ved tilsætning af cement – SikaRep®-013 – til mørtler forbedres disse. SikaRep-013 blandes med blandevandet i forholdet 1 : 1.

FORBEHANDLING AF UNDERLAGET

Betonoverfladen skal være fri for cementslam, støv, løse partikler, samt forureninger af enhver art. Sandblæsning eller højtryksspuling(400bar) så der opnås en aftræksstyrke på > 1,0 N/mm².

Alle overflader skal være rene, sunde, fri for fedt, olie, løse partikler, og cementslam. Der må ikke forekomme afsmitning, hvis der trækkes et stykke sort stof hen over overfladen.

Cementbundne overflader skal forvandes således, at underlaget er svagt sugende, når spartling/udfyldning foretages.

UDFØRELSES- KONDITIONER

UNDERLAGS- OG LUFTTEMPERATURER

Min. + 5°C

Maks. +25°C

UDFØRELSE

BLANDINGSFORHOLD

Se ovenstående beskrivelse under systemopbygning

BLANDING / BLANDETID

SikaRep®-013 og det meste af vandet blandes omhyggeligt sammen, hvorefter cementen tilsættes med den sidste del af vandet, indtil den ønskede konsistens er opnået.

UDFØRELSESMETODE / VÆRKTØJ

SikaRep®-013 Kosmetik kan anvendes ved temperaturer ned til +5°C og påføres med almindeligt murerværktøj. Til finish-arbejde anvendes en fugtig svamp eller filtsebræt.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengøring af værktøj og udstyr foretages umiddelbart efter brug med rent vand. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

VENTETIDER MELLE PÅFØRINGERNE

Principielt kan et andet og efterfølgende lag påføres, når dette ikke medfører beskadigelse af det foregående. Efter 1-2 dages god tørring kan SikaRep®-013 Kosmetik overfladebehandles med SikaGard-malinger.

HÆRDETIDER

Påføring bør ikke udføres i stærkt solskin og/eller blæsevejr. Efterbehandling anbefales ikke og SikaRep®-013 Kosmetik har tendens til at blive skjoldet/hvidpletet.

NOTER

VÆRDIER

Alle tekniske data oplyst i dette produkt datablad er baseret på laboratorie test. Aktuelt målte data kan variere på grund af omstændigheder ude af vores kontrol

SIKKERHED

Se venligst den seneste version af sikkerhedsdatablad.

BEMÆRK

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet

Version given by

Søren Jæger
Sika Danmark A/S
TLF. : +45 48188585
Mail: sika@dk.sika.com

Produkt datablad

SikaRep®-013 Kosmetik
20.10.2014, VERSION 1.0