

Intraplast® -A

Ekspansionsmiddel til cementmørtel

Anvendelsesområder Intraplast-A anvendes som et tilsætningsstof i cementmørtel, hvor der er ønske om en ekspansion i mørtlen.

Velegnet til:

- Injiceringsmørtel
- Tætningsmørtel omkring rørgennemføringer
- Udfyldning af mindre hulrum i beton, klipper, murværk m.v.
- understøbningsmørtel

Produktbeskrivelse Intraplast-A er et lysegråt pulver, baseret på aluminium.

Egenskaber

- Virker ekspanderende
- Virker plastificerende og luftindførende

Produktdata

Tekniske data	Aktive komponenter:	Aluminium
	Tørstofindhold:	~100%
	Rumvægt (løst lejret):	0,7 kg/l
	Kloridindhold:	~0%
	pH-værdi:	-
	Farve:	Lys grå
	Hovedvirkninger:	Ekspanderende, plastificerende, luftindblandende
	Bivirkninger:	Retarderende

Udførelse

Dosering Intraplast-A doseres i mængder på 0,3 - 1,0% af cementvægten og tilsættes tørblendingen af cement og sand inden vandtilsætning.

Mørtlen blandes grundigt.

Den færdig mørtel skal være forbrugt senest 30 minutter efter vandtilsætningen. Omrøring af mørtlen anbefales i hele brugsperioden.

Opbevaring Skal opbevares tillukket.



Generelle bemærkninger	Intraplast-A forsinker afbindingen (retarderende). Ved 20°C begynder mørtlen at ekspandere efter ca. 15 minutter fra vandtilsætningstidspunktet og afsluttes 1-1½ time senere. Ved lavere temperaturer foregår ekspansionen langsommere.
Efterbehandling	Det er vigtigt for al beton at reglerne for god betonpraksis overholdes. Især er det vigtigt at betonen beskyttes mod udtørring så tidligt som muligt ved tildækning med plastfolie eller påsprøjtning af egnet curing-compound. Valg af metode til beskyttelse mod udtørring bør ske med hensyntagen til eventuel senere overfladebehandling.
Sikkerhed	Dette produkt er ikke omfattet af reglerne for farlige stoffer, men leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på frivillig basis og kan rekvireres.

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk