

PRODUKTDATABLAD

Sikalastic® Primer FPO

Primer for Sarnafil® FPO tagmembraner

PRODUKTBESKRIVELSE

Sikalastic® Primer FPO er en en-komponent, transparent, let gulnende, opløsningsmiddelbaseret syntetisk polymerprimer, specielt formuleret til at sikre vedhæftning af Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) tagsystemer på FPO-membraner.

ANVENDELSE

Sikalastic® Primer FPO bør kun bruges af professionelle, erfarne montører.

Primer til detaljarbejde med Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) tagsystemer på Sarnafil® T membraner

Egnede underlag: Nye installationer (mindre end 3 år gamle) af følgende membraner:

- SikaPlan® T
- Sarnafil® TG
- Sarnafil® TS
- Sarnafil® AT

EGENSKABER

- En-komponent - nem og klar til brug
- Forbedret vedhæftning til SikaPlan® & Sarnafil® FPO membraner
- Hurtig hærdning - overmaling mulig efter maks. 1 time

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Syntetisk polymer
Emballage	1000 ml aluminium bottle, 4 aluminium bottles per box
Udseende/farve	Gennemsigtig med et svagt gult skær
Holdbarhed	15 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares korrekt i den originale, uåbnede og ubeskadigede emballage under tørre forhold ved temperaturer mellem +5 °C og +30 °C. Højere opbevaringstemperaturer kan forkorte produktets holdbarhed. Der henvises desuden til opbevaringsanbefalingerne i sikkerhedsdatabladet.
Densitet	~0.87 kg/l (23 °C)
Viskositet	20–30 mPas (20 °C)

ANVENDELSE

Forbrug	Påfør i ét lag med et forbrug på 70–140 ml/m ² .		
Arbejdstemperatur	+10 °C min. / +30 °C maks.		
Relativ luftfugtighed	80 % r.f. maks.		
Dugpunkt	Vær opmærksom på kondens. Underlaget og det uhardede materiale skal være ≥3 °C over dugpunktet.		
Temperatur på underlaget	+10 °C min. / +30 °C maks.		
Fugtindhold i underlaget	Synligt fri for kondens og fugt (hvid-tør).		
Ventetid / genbehandling	Temperatur	Minimum ventetid	Maksimum ventetid
	10 °C	60 min	24 timer
	20 °C	30 min	24 timer

Bemærk: Påfør et ekstra lag, hvis der går mere end 24 timer, før belægnin-
gen påføres.
Tiderne er vejledende og påvirkes af skiftende omgivelserforhold, især
temperatur og relativ luftfugtighed.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på labo-
ratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor
vores kontrol.

VIGTIGE OVERVEJELSER

- Må ikke påføres i vådt vejr eller på våde overflader.
- Ved brug af Sikalastic® Primer FPO udelukkende til
detaljer og i kombination med Sika®-tagmembransy-
stemer (LAM – flydende påført membran) gælder
visse miljømæssige begrænsninger.
- Må ikke anvendes til omvendte tagkonstruktioner
(inverted roofs).
- Ved påføring på detaljer kan man støde på andre
materialer – se venligst produktdatabladet (PDS) for
de relevante Sika®-tagmembransystemer (LAM).
- Må ikke anvendes på områder, der sandsynligvis vil
blive udsat for længerevarende vandansamlinger.
- Overfladetemperaturer, der jævnlgt overstiger 80
°C, kan reducere levetiden.
- Anvend lyse farver fra de valgte Sika®-tagmembran-
systemer (LAM), hvor det er muligt, for at reducere
overfladetemperaturen.
- Tag skal være korrekt udformet med fald i henhold til
lokale standarder; dette svarer typisk til 2 % eller
1:40.
- Må ikke påføres tæt på luftindtaget til et køleanlæg,
der er i drift.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad
(SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdata-
bladet indeholder oplysninger og råd om sikker hånd-
tering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produk-
ter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske
og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

UNDERLAGETS KVALITET

Overfladerne skal være rene, tørre og fri for slipmidler
samt fri for olie, fedt, silaner, salte, silikone, siloxaner
og andre kemikalier, der kan medføre dårlig vedhæft-
ning.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Stærkt tilsmudsede, gamle membraner, der skal be-
lægges, skal rengøres grundigt med konventionelle
metoder. Før påføring af Sikalastic® Primer FPO skal
overfladen rengøres med Sarnafil® T Clean og have lov
at tørre i mindst 15 minutter ved 23 °C og 50 % relativ
luftfugtighed. Hærdningen kan gå hurtigere eller lang-
sommere afhængigt af klimaforholdene. I tvivlstilfæl-
de bør der først udføres et testareal, som skal godken-
des inden opstart. For detaljerede oplysninger om un-
derlagets kvalitet/forberedelse og oversigt over prime-
re henvises til arbejdsbeskrivelsen (Method State-
ment).

ANVENDELSE

Ryst dåsen med Sikalastic® Primer FPO meget grun-
digt. Påfør et tyndt, men helt dækkende lag Sikalastic®
Primer FPO med en opløsningsmiddelbestandig rulle
eller børste. Sikalastic® Primer FPO bør kun påføres én
gang. Man skal sørge for, at denne enkeltpåføring gi-
ver tilstrækkelig og ensartet dækning. Lad primeren
tørre tilstrækkeligt (se tabel ventetid/overmaling) før
overmaling.

Når du anvender Sikalastic® Primer FPO ved detaljer,
kan man støde på andre materialer – se venligst Met-
hod Statement. For detaljerede oplysninger om detal-
jering af FPO-membraner henvises til Method State-
ment.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør alt værktøj og påføjringsudstyr med Thinner C umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

Sikalastic® Primer FPO
September 2026, Version 04.01
020915951000000004

SikalasticPrimerFPO-da-DK-(09-2026)-4-1.pdf