

## PRODUKTDATABLAD

## Sika® Primer-115

Transparent 1-komponent reaktiv polyurethan primer.

## PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® Primer-115 er 1-komponent transparent reaktiv polyurethan baseret primer.

## ANVENDELSE

Produktet bruges som:

- Forbehandling på porøse underlag før Sikaflex® påføringer.

Produktet anvendes som primer til følgende underlag:

- Beton- og cementholdige underlag
- Murværk af mursten
- Frisk afskåret asfalt (i henhold til EN 13108-1 og EN 13108-6 med minimum 50 % tilslag på overfladen)

## EGENSKABER

- Let at påføre
- Klar finish
- Kort afdampningstid

## PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk base</b>	Opløsningsmiddelbaseret 1-komponent reaktiv polyurethan primer baseret på Sika® Purform® teknologi.  Monomert diisocyanatindhold <0,1 %: ingen sikkerhedsuddannelse nødvendig (REACH-begrænsning 2023, bilag XVII, post 74).
<b>Emballage</b>	1000 ml flaske: 4 flasker pr. boks
<b>Holdbarhed</b>	9 måneder fra produktionsdato. Udløbsdato på emballage.
<b>Opbevaringsforhold</b>	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget emballage tørt ved temperaturer mellem +5°C og +25°C. Henvi altid til emballagen.
<b>Udseende / farve</b>	Klar væske
<b>Densitet</b>	~1,0 kg/l (EN ISO 2811-1)
<b>Viskositet</b>	~10 mPa·s (ISO 3219)

## ANVENDELSE

Udbytte	<b>Overflade type</b>	<b>Overflade areal</b>	<b>Lineære meter fuger</b>
	Porøs	~5 m <sup>2</sup> / 1 L flaske	~250 m / flaske
	Ikke-porøs	~8 m <sup>2</sup> / 1 L flaske	~400 m / flaske
Produkt temperatur	Maksimum	+40 °C	
	Minimum	+5 °C	
Temperatur på underlaget	Maksimum	+40 °C	
	Minimum	+5 °C	
Bemærk: Under påføring og hærdning skal underlagets temperatur være minimum +3 °C over dugpunktet.			
Flash-off tid	Minimum 30 minutter		
	Maksimum 8 timer		

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Overfladen skal være ren, tør, ubeskadiget og ensartet, fri for olier, fedt, støv og løse eller porøse partikler. Cementslam skal fjernes.

Bemærk: Primere og aktivatorer er vedhæftningsfremmere og ikke et alternativ til at forbedre dårlig forberedelse eller rengøring af fugeoverfladen. Primere forbedrer også den forseglede samplings vedhæftningsevne på lang sigt.

### ANVENDELSE

Påfør et enkelt lag på det forberedte underlag med enten en ren børste eller rulle. Luk beholderen tæt efter hver brug.

#### Asfalt (iht. EN 13108-1 and EN 13108-6)

Nyskåret eller eksisterende skåret asfalt skal have en ren limoverflade med minimum 50 % frilagt tilslag.

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk



Produktdatablad  
Sika® Primer-115  
November 2022, Version 03.01  
020516010000000008

Primes/grundes med Sika® Primer-115 påført med pensel.  
Bruges inden for 1 måned efter åbning af beholderen.  
Kassér enhver primer, der har geleret eller adskilt.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør alt værktøj og påføringsudstyr umiddelbart efter brug. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

### LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

### JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SikaPrimer-115-da-DK-(11-2022)-3-1.pdf