

PRODUKTDATABLAD

Sika® Injection AC-20

Accelerator til Sika® Injection-201 CE og Sika® Injection-203

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® Injection AC-20 er en farveløs væske som accelererer reaktionstiden for PU injektionsskumtyperne Sika® Injection-201 og Sika® Injection-203, selv ved lave temperaturer.

ANVENDELSE

Sika® Injection AC-20 bør kun bruges af professionelle, erfarne montører.

Sika® Injection AC-20 er en speciel accelerator som reducerer reaktionstiden for Sika® Injection-201 og -203, specielt ved lave temperaturer.

EGENSKABER

- Med Sika® Injection-AC20 bliver reaktionstiden for Sika® Injection-201 og Sika® Injection-203 nedsat væsentligt
- Dette er specielt fordelagtigt ved lave underlags- og anvendelsestemperaturer (5 - 10°C)

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Amin baseret accelerator	
Emballage	1 kg	
Farve	Farveløs	
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato	
Opbevaringsforhold	Opbevares i uåbnet, ubeskadiget og original emballage, under tørre forhold ved temperaturer mellem +5°C og +30°C, og beskyttet mod direkte sollys.	
Densitet	~1.0kg/ l (ved 20 °C)	(ISO 2811)
Viskositet	~90mPa·s (ved 20 °C)	(acc. ISO 3219)

ANVENDELSE

Blandingsforhold

Reaktionstidstabel Sika® Injection-201 (ISO 9514)

	Materiale temperatur		
	+5 °C	+10 °C	+20 °C
0.0 %*	~180 min	~180 min	~135 min
0.5 %*	~60 min	~55 min	~38 min
1.0 %*	~29 min	~32 min	~24 min
2.0 %*	~16 min	~17 min	~13 min
3.0 %*	~13 min	~14 min	~10 min
5.0 %*	~9 min	~7 min	~5 min

* Dosering af Sika® Injection AC-20 i vægt% af Sika® Injection-201 komp. A

Reaktionstidstabel Sika® Injection-203 (ISO 9514)

	Materiale temperatur		
	+5 °C	+10 °C	+20 °C
0.0 %*	~90 min	~90 min	~70 min
0.5 %*	~55 min	~60 min	~50 min
1.0 %*	~38 min	~40 min	~40 min
2.0 %*	~25 min	~25 min	~25 min
3.0 %*	~17 min	~19 min	~18 min
5.0 %*	~10 min	~12 min	~11 min

* Dosering af Sika® Injection AC-20 i vægt% af Sika® Injection-203 komp. A
De givne data bygger på laboratorietest og kan afvige afhængigt af opgaven og forholdene på stedet.

Arbejdstemperatur

+5 °C min. / +35 °C max.

Temperatur på underlaget

+5 °C min. / +35 °C max.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

BLANDING

Hæld komponent A af Sika® Injection-201 CE eller Sika® Injection-203 i en egnet ren og tør beholder, og tilsæt den korrekte mængde Sika® Injection AC-20. Der omrøres langsomt (maks. 250 o/min) i mindst 3 minutter, indtil en homogen blanding er opnået.

Sika® Injection-201 CE eller Sika® Injection-203 anvendes herefter i henhold til deres respektive produktdata. Pot life afhænger af både materiale- og omgivelsestemperaturen, samt mængden af tilsat accelera-

tor. Lavere temperaturer vil forlænge, højere temperaturer vil reducere reaktionstiden.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør alt værktøj og udstyr med Sika® Colma Cleaner umiddelbart efter brug, for at fjerne eventuelle polyuretanrester. Efterlad ikke Sika® Colma Cleaner i injektionspumpen. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad

Produktdatablad

Sika® Injection AC-20
December 2025, Version 01.01
020707010020000005

BUILDING TRUST



der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

Sika® Injection AC-20
December 2025, Version 01.01
020707010020000005

SikaInjectionAC-20-da-DK-(12-2025)-1-1.pdf