

## PRODUKTDATABLAD

# CascoLin Extra

Speciallim til linoleum med kraftigt begyndeshug

### PRODUKTBEKRIVELSE

Speciallim til linoleum med kraftigt begyndeshug. Velegnet til nålefilt og belægninger med bagside af polyesterfilt, akustisk bagside samt linoleum med polyuretan overflade.

### ANVENDELSE

- Linoleum
- Linoleum med polyuretanoverflade
- Nålefilt
- Vinyl med polyesterfilt bagside
- Vinyl med akustikbagside

### EGENSKABER

- Hurtigt afbindende lim
- Meget god klæbeeffekt, som sikrer begyndeshug
- Indeholder ikke APEO
- Ingen risiko for udvidelse af belægningerne
- Kan anvendes på sugende underlag
- Kan anvendes ved gulvvarme
- Kan tåle kontorstolehjul

### MILJØINFORMATION

- EPD
- DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer, version 2020-2.0.0 og 2023-1.0.0: Produktet overholder krav til indikator 8, kvalitetstrin 1 iht. kriteriematrix for ENV1.2/Miljøfarlige stoffer.
- Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri indenfor.

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk base</b>	Copolymer akryl dispersion
<b>Emballage</b>	10 liter spand
<b>Farve</b>	Lys gul
<b>Holdbarhed</b>	12 måneder fra produktionsdato og ved opbevaring i minimum +10 °C i godt lukkede emballager. Produktionsdato angivet på emballage (uge/år).
<b>Opbevaringsforhold</b>	Må ikke udsættes for temperatur under 5°C og over 30°C.
<b>Densitet</b>	Ca. 1400 kg/m <sup>3</sup>
<b>Viskositet</b>	Ca. 55 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C
<b>Konsistens</b>	Tixotropisk

## ANVENDELSE

<b>Forbrug</b>	Sugende og ikke-sugende underlag (tekstil/linoleum): 3-3,5 m <sup>2</sup> /liter
<b>Arbejdstemperatur</b>	+18°C til +23°C og 20–70% RF. Klimaet skal opretholdes i mindst 96 timer (4 dage) for at opnå et optimalt resultat.
<b>Anvendelsestid</b>	Sugende undergulv, ca. 0 - 20 min.

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Inden montering skal underlaget være rent, plant, stabilt og fri for støv, have tilstrækkelig tryk- og trækstyrke, og være permanent tørt.

I øvrigt henvises der til Gulvfakta's anvisninger for undergulve

Restbyggefugt i betonen må ikke overstige 85 %RF og fugtindhold i spånplade bør ligge mellem 8 - 12%RF.

### ANVENDELSE

**Værktøj:** Tandspartel f.eks. 6121 og egnet tromle.

**Note;** For bedste resultat skal linoleum monteres på et sugende undergulv og i en våd lim.

### Porøst underlag

1. Spred limen med en tandspartel. Anvend ikke mere lim end det er nødvendigt for at give en god fuldflad-elimning.
2. Installer belægningen med det samme eller efter en meget kort åben tid, og gnid grundigt for at presse al luft ud og for at opnå en god kontakt mellem limen og belægningen. For bedste resultat skal belægningen tromles efter ca. 30-60 min.
3. Kontroller at hele belægningen har fuld kontakt med limen.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5

3520 Farum

Tlf. +45 48 18 85 85

www.sika.dk



Produktdatablad

CascoLin Extra

August 2025, Version 02.01

020512030110000004

### Ikke-porøst underlag

For at opnå det bedste resultat skal du etablere et sugende undergulv ved at bruge en gulvspartelmasse med lav krympning og god vedhæftning til undergulvet. Opbyg et lag på min. 2-3 mm. og følg så limningsinstruktionerne ovenfor for "porøse undergulve". Følg altid anbefalingerne fra linoleumproducenten med hensyn til temperatur og RF.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Arbejd omhyggeligt og systematisk for at undgå unødvendigt spild.

Rengør påføringsværktøjerne med vand, før limen er tørret. Tørret lim kan opløses med sprit.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.