

SikaBond® -560

Vådrumslim

Anvendelsesområder SikaBond-560 anvendes til opsætning af mange typer vægmateriale – vinyltapeter, alm. tapeter med PVC-bagside, med tekstil-, papir- eller glasfiberbagside.

SikaBond-560 kan anvendes indendørs i både våde og tørre rum, på alle vandfaste materialer som:

Beton, gips, forbehandlede træ- og krydsfinerplader, pudsede overflader, vandfaste vægspartelmasser, reparationsmørtler og ikke oliehardt træfiberplader.

Produktbeskrivelse SikaBond-560 er en 1-komponent, vandbaseret dispersionslim udviklet til tapet og vævlimning særligt i fugtigt miljø i f.eks. vådrum, men kan også anvendes til væv/tapetlimning i tørre rum med særlige krav.

SikaBond-560 leveres i spande à 1 og 5 liter.

Egenskaber

- Vandbaseret enkeltlim
- Tilsat antimugmiddel for forebyggelse af misfarvning
- Kan anvendes på nye og gamle underlag
- Anvendes i våde og fugtige rum

Produktdata

Tekniske data	Type:	Dispersionslim – enkeltlim
	Opløsningsmiddel:	Vand
	Farve:	Hvid
	Konsistens:	Tyktflydende, thixotrop
	Vægtfylde:	1,03 kg/l
	Tørstofindhold:	Ca. 36%
	Anvendelsestemperatur:	+15°C til +25°C



Udførelse

Forbehandling af underlag For et optimalt resultat er det meget vigtigt at krav til underlaget er opfyldt og optimeret.

- Underlaget skal være rent, tørt og plant og fri for evt. løse partikler. Ved evt. opspartling og reparation bør anvendes en vandbestandig spartel/reparationsmasse (særligt vigtigt i vådrum)
- SikaBond-560 tempereres ligesom underlag og beklædning, inden anvendelse således at temperaturen er mellem +15°C og +25°C
- Luftfugtigheden bør ikke overstige 60% RF, da optøringsforløbet ellers kan forstyrres
- Ved kraftigt sugende underlag kan grundes med fortyndet lim – 1 del lim : 3 dele vand
- Malede og tætte overflader afvaskes med egnet grundrengøringsmiddel

Udstyr

- Pensel, rulle eller tandspartel
- Gummispartel
- Tapetkost
- Vand og rene klude

Limpåføring

- Ved opsætning af vinyltapet uden bagsidebeklædning eller med lærred eller glasfiberbagside påføres limen på underlaget med rulle i et tyndt jævnt lag i en mængde af 3-5 m²/l
- Ved papirbeklædte tapeter påføres lim direkte på tapetet
- Herefter kan opsætningen ske umiddelbart efter i den endnu våde lim
- På tætte og svagt sugende underlag anbefales det dog at vente ca. 10-15 minutter, inden opsætning – en ventetid man også bør iagttage ved opsætning af tætte tapeter, som PVC skum eller beklædning med glasfiberbagside

Efterbehandling

Inden efterfølgende maling skal overfladen tørre i min. 1 døgn.

Rengøring

Evt. overskydende lim kan fjernes med vand.

Tørret lim kan kun fjernes mekanisk.

Opbevaring og holdbarhed

Holdbarheden i ubrudt emballage er min. 12 måneder ved kølig opbevaring.

Opbevaring skal ske frosthurt.

Sikkerhed

Faresymboler: Ingen

Kodenummer: 0-1 (1993)

Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter:

Handsker

Note h) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk