

PRODUKTDATABLAD

Sikaflex®-953 L30

LANG ÅBENTID, HURTIGHÆRDENDE, 2-KOMPONENT STP MONTAGELIM OG FUGEMASSE

TYPISK PRODUKTDATA (MERE INFO SE SIKKERHEDSDATABLAD)

Egenskaber	Sikaflex®-953 L30 A	Sikaflex®-905 B
Kemisk base	2-komponent silantermeret polymer (STP)	
Farve (CQP001-1)	Hvid	Hvid
Densitet	1,4 kg/l	1,2 kg/l
	blandet	1,4 kg/l
Blandingsforhold	A:B efter volumen	10 : 1
	A:B efter vægt	11,7 : 1
Non-sag egenskaber (CQP061-1)	Rimelig	
Påføringstemperatur	5 – 40 °C	
Skinddannelsestid (CQP019-1)	40 minutter ^A	
Åbentid (CQP526-1)	30 minutter ^A	
Hærdehastighed (CQP046-1)	(se tabel) ^A	
Svind (CQP014-1)	2 %	
Shore A hårdhed (CQP023-1 / ISO 7619-1)	50	
Brudstyrke (CQP036-1 / ISO 527)	2,5 MPa	
Brudforlængelse (CQP036-1 / ISO 37)	450 %	
Rivstyrke (CQP045-1 / ISO 34)	10 N/mm	
Overstyrke (CQP046-1 / ISO 4587)	1,5 MPa	
Temperaturbelastning (CQP513-1)	1 time	160 °C
Anvendelsestemperatur (CQP509-1 / CQP513-1)	-45 – 90 °C	
Holdbarhed (CQP016-1)	9 måneder ^B	
Blander	Statomix® MS 13-18-G	

CQP = Corporate Quality Procedure (virksomhedernes kvalitetsprocedure) ^A) 23 °C / 50 % RF ^B) Opbevares mellem 5 og 25 °C, B-komponent er frostfølsom.

BESKRIVELSE

Sikaflex®-953 L30 er en 2-komponent silantermeret polymer (STP) montagelim, der hærdes ved kemisk reaktion af de to komponenter. L30-versionen er designet til limning af store komponenter, hvor der kræves en længere åbningstid. På grund af sin gode vejrbestandighed og udfyldningsegenskaber kan den også bruges til udvendige fugesamlinger. Den er også meget velegnet, hvor der kræves pumpning over lang afstand.

PRODUKTFORDELE

- Pumpbar over lange afstande
- Der kræves minimal forbehandling til de mest almindelige underlag
- Opløsningsmiddel- og isocyanatfri
- Gode udfyldningsegenskaber
- God ældnings- og vejrbestandighed

ANVENDELSESOMRÅDER

Sikaflex®-953 L30 er velegnet til limning af store komponenter, der udsættes for dynamiske belastninger, og hvor opnåelse af tidlig styrke kræves. Almindelige underlagsmaterialer: metaller, især aluminium (inklusive anodiserede komponenter), stål (inklusive fosfaterede, forkromede og galvaniserede komponenter), metalprimere og maling (2-komponentsystemer), keramiske materialer og plast. Spørg producenten om råd og afprøv materialet på den aktuelle overflade, før du bruger Sikaflex®-953 L30 på overflader med tilbøjelighed til revnedannelser. Dette produkt bør kun anvendes af erfarne, professionelle brugere. Der skal foretages afprøvninger på de aktuelle overflader og under de aktuelle forhold for at sikre vedhæftning og materialets egnethed.

PRODUKTDATABLAD

Sikaflex®-953 L30

Version 01.01 (01 - 2020), da_DK

012301219530001200

HÆRDEMEKANISME

Hærdningen af Sikaflex®-953 L30 finder sted ved en kemisk reaktion af de to komponenter.

Tid [t]	Styrke [MPa]
2	0,2
4	0,6
6	0,8

Tabel 1: Forskydningsstyrke (CQP 046-1) ved 23°C / 50% RF.

KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED

Sikaflex®-953 L30 er generelt modstandsdygtig over for ferskvand, saltvand, vandbaserede syrer og vandbaserede kaustiske opløsninger; kortvarigt modstandsdygtig over for brændstoffer, mineralske olier, vegetabiliske og animalske fedtstoffer og olier; ikke modstandsdygtig over for organiske syrer, glykol, koncentrerede mineralske syrer og kaustiske opløsninger eller opløsningsmidler.


PÅFØRINGSMETODE

Forberedelse af overfladen

Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie og støv. Overfladebehandlingen afhænger af overfladernes specifikke karakter og er afgørende for en langvarig vedhæftning. Alle forbehandlingsstrin skal kontrolleres ved forudgående test på de aktuelle underlag under hensyntagen til de specifikke forhold i monteringsprocessen.

Påføring

Sikaflex®-953 L30 skal blandes med et passende doseringssystem. Blandingsforholdet skal respekteres (se tabel i Typiske produktdata). Sikaflex®-953 L30 kan anvendes ved temperaturer mellem 5°C og 40°C, men ændringer i reaktivitet og anvendelsesegenskaber må påregnes. Den optimale temperatur for overflade og fugemasse er mellem 15°C og 25°C. For at sikre en ensartet tykkelse af limen anbefales det at påføre limen i form af en trekantet (se figur 1).



Figur 1: Anbefalet trekantskonfiguration

Bearbejdning og finish

Glitning og færdigbearbejdning skal udføres i limens åbentid. Vi anbefaler anvendelse af Sika® Tooling Agent N. Andre produkter afprøves inden brug for at fastslå produktets egnethed.

Rengøring

Uhærdet Sikaflex®-953 L30 kan fjernes fra værktøj og udstyr med Sika® Remover-208 eller et andet egnet opløsningsmiddel. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Hænder og udsatte hudområder rengøres straks med Sika® Cleaner-350H rengøringsmiddel eller et egnet industrielt håndrensemiddel og vand. Brug ikke opløsningsmidler på huden!

Overmalbarhed

Sikaflex®-953 L30 overmales bedst før skinddannelse. Hvis overmaling finder sted, efter at fugemassen har dannet skind, kan vedhæftningen forbedres ved at behandle fugens overflade med Sika® Aktivator-100 eller Sika® Aktivator-205 inden. Hvis malingen kræver en bageproces (> 80°C), opnås den bedste resultat ved først at lade fugemassen gennemhærde. Alle malinger skal testes ved at gennemføre forudgående afprøvning under anvendelsesforholdene. Malingers elasticitet er normalt ringere end fugemassers. Dette kan føre til revnedannelse af malingen i fugeområdet.

YDERLIGERE INFORMATION

Disse oplysninger er kun beregnet til generel vejledning. Rådgivning om specifikke anvendelsesområder er tilgængelig på anmodning fra Sika Teknisk Service.

Der kan bestilles kopier af følgende publikationer:

- Sikkerhedsdatablade
- Generelle retningslinjer. Limning og fugning med 1-komponent Sikaflex®

EMBALLAGE INFORMATION

Sikaflex®-953 L30

Dobbelt patron	490 ml
----------------	--------

Sikaflex®-953 L30 (A)

Spand	23 l
Tromle	195 l

Sikaflex®-905 (B)

Spand	23 l
-------	------

Kontakt venligst kundeservice for oplysning om, hvilke emballagestørrelser der forhandles i Danmark.

BASISVÆRDIER

Alle tekniske data nævnt i dette produktdatablad er baseret på laboratorieforsøg. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vores indflydelse.

MILJØ OG SIKKERHEDSINFORMATION

For information og rådgivning om sikker transport og håndtering, samt opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

BEMÆRK

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.